VINCORE
NEW GENERATION OF PAINTS
КРАСКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ КРАСКА VINCORE FACADE EXTRA

ФАСОВКА 10кг, 20кг, 35кг. Металлические ведра.

ЦВЕТ Белый, база С под колеровку.

СОСТАВ Акриловая дисперсия, наполнители, полимеры, перлитовый наполнитель, пигменты, ПАВ.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Полуглянцевая износостойкая краска VINCORE FACADE EXTRA предназначена для фасадных работ и образует прочное гладкое покрытие с высокими грязе- и водоотталкивающими свойствами. Благодаря использованию перлитового наполнителя улучшаются показатели износостойкости, теплопроводности, пожаробезопасности. Краска устойчива к различным атмосферным воздействиям, рекомендована для работы по бетону, цементу, штукатурке, гипсокартону, а также для ранее окрашенных поверхностей.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Ранее окрашенные поверхности очистить от отслаивающейся и слабо держащейся краски и шпатлёвки. Известковые и кремнийорганические краски удалить полностью. Отремонтированные новой штукатуркой участки выдержать не менее 1 месяца и загрунтовать.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Торговое наименование: Полуглянцевая износостойкая краска **VINCORE FACADE EXTRA**

Производитель: «НПФ Сэмпер Плюс» Россия Санкт Петербург ул. Дибуновская 22
Адрес производства: Санкт Петербург Московское шоссе 162

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Во время нанесения температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +5°С. Перед применением тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем в 1-2 слоя. Сразу после использования инструмент промыть водой. Засохшая краска удаляется механически. При температуре +23°С и относительной влажности 70% - не более часа. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении.
Не допускать замерзания и попадания прямых солнечных лучей.

Показатели	**Норма по ТУ**
1. Внешний вид пленки	Ровная матовая или полуматовая
2. Условная вязкость, диаметр сопла 4мм	40-240сек.
3. Массовая доля нелетучих веществ %, не менее	45
4. Степень перетира, мкм, не более	40
5. Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более	1
6. Твердость пленки по маятниковому прибору М3, усл.ед., не менее	0.3
7. Адгезия пленки, балл, не более	1
8. Прочность пленки при ударе на приборе У-1,см, не менее	50
9. Стойкость пленки к статическому действию воды, при t 20С, ч, не менее	72
10. Стойкость пленки к статическому действию минерального масла, при t 20С, ч, не менее	48

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Торговое наименование: Полуглянцевая износостойкая краска **VINCORE FACADE EXTRA**

Производитель: «НПФ Сэмпер Плюс» Россия Санкт Петербург ул. Дибуновская 22
Адрес производства: Санкт Петербург Московское шоссе 162